	DIACEL CF/SS	DIACEL CF/S	DIACEL CF/MM	DIACEL CF/M	DIACEL CF/V	DIACEL CF/VV	DIACEL FW80
Szűrősebesség	**100**	**140**	**700**	**800**	**2500**	**3000**	**5500**
Lepergetés	**<0,04**	**0,20**	**1,2**	**1,5**	**4,5–5,5**	**6–7**	**7–8**
Fajsúly nedvesen (g/l)	**330**	**320**	**300**	**300**	**280**	**280**	**280**
105 m-nál nagyobb részecskék	**nyomokban**	**nyomokban**	**min. 3%**	**min. 3%**	**min. 6%**	**min. 7%**	**min. 15%**
részecskék mérete mikronban	**16**	**13**	**24**	**28**	**42**	**48**	**77**
Szín	**tejszín**	**rózsaszín**	**pirosas**	**fehér**	**fehér**	**fehér**	**fehér**
pH 10%	**6–8**	**5–8**	**8–11**	**8–11**	**8–11**	**8–11**	**8–11**
Látszólagos fajsúly (g/l)	**200**	**225**	**233**	**233**	**233**	**233**	**233**
Veszteség	**3,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nedvességtartalom	**4,5%**	**nincs**	**nincs**	**nincs**	**nincs**	**nincs**	**nincs**
SiO_2	**86,30%**	**88,79%**	**88,79%**	**88,79%**	**88,79%**	**88,79%**	**88,79%**
Al_2O_3	**4,5%**	**4,58%**	**4,58%**	**4,58%**	**4,58%**	**4,58%**	**4,58%**
Fe_2O_3	**1,57%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**	**1,50%**
CaO	**1,43%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,16%**	**1,16%**
MgO	**0,10%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**	**0,17%**
$P_2O_5T_iO_2$	**2,10%**	**3,80%**	**3,80%**	**3,80%**	**3,80%**	**3,80%**	**3,80%**